

**Grilamid XE 4155 black 9992**

PA612-I

EMS-GRIVORY

Mechanische Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Test Standard
Zug-Modul	<b>1500 / 950</b>	MPa	ISO 527-1/-2
Streckspannung	<b>40 / 35</b>	MPa	ISO 527-1/-2
Streckdehnung	<b>5 / 20</b>	%	ISO 527-1/-2
Bruchdehnung	<b>&gt;50 / &gt;50</b>	%	ISO 527-1/-2
Charpy-Schlagzähigkeit (+23°C)	<b>N / N</b>	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
Charpy-Schlagzähigkeit (-30°C)	<b>N / N</b>	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	<b>N / N</b>	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	<b>20 / 20</b>	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA

Thermische Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Test Standard
Schmelztemperatur (10°C/min)	<b>213 / -</b>	°C	ISO 11357-1/-3
Formbeständigkeitstemperatur (1.80 MPa)	<b>55 / -</b>	°C	ISO 75-1/-2
Formbeständigkeitstemperatur (0.45 MPa)	<b>70 / -</b>	°C	ISO 75-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (parallel)	<b>180 / -</b>	E-6/K	ISO 11359-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (senkrecht)	<b>110 / -</b>	E-6/K	ISO 11359-1/-2
Brennbarkeit bei Dicke h	<b>HB / -</b>	class	IEC 60695-11-10
geprüfte Probekörperdicke	<b>0.8 / -</b>	mm	IEC 60695-11-10

Elektrische Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Test Standard
Spezifischer Durchgangswiderstand	<b>- / 1E8</b>	Ohm*m	IEC 62631-3-1
Spezifischer Oberflächenwiderstand	<b>- / 1E10</b>	Ohm	IEC 62631-3-2
Elektrische Durchschlagfestigkeit	<b>37 / -</b>	kV/mm	IEC 60243-1

Andere Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Test Standard
Wasseraufnahme	<b>2.3 / -</b>	%	Ähnlich ISO 62
Feuchtigkeitsaufnahme	<b>1 / -</b>	%	Ähnlich ISO 62
Dichte	<b>1020 / -</b>	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183

Verarbeitung Extrusion	Wert	Einheit	Test Standard
Länge	<b>24 - 26</b>	-	-
Kompressionsrate	<b>2.8 - 3.5</b>	-	-
Trichterzone	<b>40 - 90</b>	°C	-
Förderzone	<b>230 - 260</b>	°C	-
Kompressionszone	<b>230 - 260</b>	°C	-
Plastifizierzone	<b>230 - 260</b>	°C	-
Schmelze	<b>230 - 260</b>	°C	-
Kopf	<b>230 - 260</b>	°C	-
Adapter	<b>230 - 260</b>	°C	-

**Merkmale**

**Verarbeitungsmethoden**

übrige Extrusion, Profilextrusion

**Lieferformen**

Grieß

**Besondere Kennwerte**

Verbesserte Schlagzähigkeit, Stabilisiert/stabil Belichtung, Verbesserte Hitzebeständigkeit

**Produkt Merkmale**

Hochviskos, Hydrolysebeständig

**Automobil**

Luftführungssysteme, Druckluftsysteme, Hydrauliksysteme, Autoelektrik & -Elektronik, Beleuchtung, Kühlung & Klimaregelung

**Elektrik / Elektronik**

Kabel & Rohre

**Grilamid XE 4155 black 9992**

PA612-I

EMS-GRIVORY

**Regionale Verfügbarkeit**

Nordamerika, Europa, Asien/Pazifik, Süd und Zentral-Amerika,  
Nahost/Afrika

**Industrie & Konsumgüter**

Hydraulik & Pneumatik

---