

Grilon TSG-30/4 natural

PA666-GF30

EMS-GRIVORY

机械性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
拉伸模量	9700 / 6000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	190 / 125	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	3 / 8	%	ISO 527-1/-2
简支梁冲击强度 (+23°C)	70 / 80	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30°C)	60 / 60	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23°C)	10 / 12	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30°C)	7 / 6	kJ/m ²	ISO 179/1eA

机械性能 (TPE)	干 / 已调节	单位	Test Standard
球压硬度	210 / 110	MPa	ISO 2039-1

热性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
熔融温度 (10°C/min)	260 / -	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	235 / -	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (8.00 MPa)	155 / -	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	20 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	70 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
最大使用温度 (长期)	100 - 120	°C	ISO 2578
最大使用温度 (短期)	≤ 220	°C	EMS

电性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
体积电阻率	1E12 / 1E11	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	- / 1E12	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	25 / 21	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	- / 475	-	IEC 60112


其它性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
吸水性	5 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	2 / -	%	类似ISO 62
密度	1350 / -	kg/m ³	ISO 1183

流变性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
模塑收缩率 (平行)	0.15 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率 (垂直)	0.6 / -	%	ISO 294-4, 2577


Processing Injection Molding	价值	单位	Test Standard
Hopper zone	60 - 80	°C	-
Feeding zone	260 - 280	°C	-
Compression zone	270 - 290	°C	-
Metering zone	270 - 290	°C	-
Nozzle	270 - 300	°C	-
Melt	280 - 300	°C	-
Mold surface temperature	80 - 120	°C	-
Injection speed	Medium - High		-
Pressure	300 - 800	bar	-
Dynamic pressure (hydraulic)	50 - 100	bar	-
Circumferencial screw speed	5 - 15	m/s	-

函数


粘度 - 剪切速度




剪切应力 - 剪切速度



动态剪切模量 - 温度



动态剪切模量 - 温度




Grilon TSG-30/4 natural


PA666-GF30

EMS-GRIVORY


应力 - 应变.




应力 - 应变.



正割模量 - 应变.



正割模量 - 应变.




Grilon TSG-30/4 natural


PA666-GF30

EMS-GRIVORY


拉伸模量 - 温度




应力 - 应变(等时的) 23°C



蠕变模量 - 时间, 23°C



应力 - 应变(等时的) 80°C




Grilon TSG-30/4 natural


PA666-GF30

EMS-GRIVORY

蠕变模量 - 时间. 80°C



比容 - 温度(pvT)



典型数据

加工方法

注塑

供货形式

碎粒料

地区供应

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲

汽车

进气系统, 空气增压系统, 汽车电子电器及照明, 动力系统及车身底盘, 内饰

电子电器

电器设施, 电器设备

工业及消费品

家庭用品, 机械工程, 传动装置, 体育及消费品, 工具及零件

耐化学性

酸类

- 😊 醋酸 (5g/100g) (23°C)
- 😊 柠檬酸溶液 (10g/100g) (23°C)
- 😊 乳酸 (10g/100g) (23°C)
- 🚫 盐酸 (36g/100g) (23°C)
- 🚫 硝酸 (40g/100g) (23°C)
- 🚫 硫酸 (38g/100g) (23°C)
- 🚫 硫酸 (5g/100g) (23°C)
- 🚫 铬酸溶液 (40g/100g) (23°C)

碱类

- 😊 氢氧化钠溶液 (35g/100g) (23°C)
- 😊 氢氧化钠溶液 (1g/100g) (23°C)
- 😊 氨水(氢氧化铵) (10g/100g) (23°C)

醇类

- 😊 异丙醇 (23°C)
- 😊 甲醇 (23°C)

Grilon TSG-30/4 natural

PA666-GF30

EMS-GRIVORY

☺ 乙醇 (23°C)

碳氢化合物

☺ n-乙烷 (23°C)

☺ 甲苯 (23°C)

☺ 异辛烷 (23°C)

酮类

☺ 丙酮 (23°C)

醚类

☺ (二)乙醚 (23°C)

矿物油

☺ SAE 10W40号多效润滑油 (23°C)

☺ SAE 10W40号多效润滑油 (130°C)

☺ SAE 89/90号变速箱润滑油 (130°C)

☺ 绝缘油 (23°C)

标准燃油

☺ ISO 1817 燃油1号 (60°C)

☺ ISO 1817 燃油2号 (60°C)

☺ ISO 1817 燃油3号 (60°C)

☺ ISO 1817 燃油4号 (60°C)

☺ 不含酒精的标准燃油(优先使用C类ISO 1817 燃油) (23°C)

☺ 含酒精的标准燃油(优先使用4号ISO 1817 燃油) (23°C)

☺ 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (23°C)

☺ 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (90°C)

☺ 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (>90°C)

盐溶液

☺ 氯化钠溶液(10g/100g) (23°C)

☹ 次氯化钠溶液 (10g/100g) (23°C)

☺ 碳酸钠溶液 (20g/100g) (23°C)

☺ 碳酸钠溶液 (2g/100g) (23°C)

☺ 氯化锌溶液 (50g/100g) (23°C)

其它

☺ 乙酸乙酯 (23°C)

☹ 过氧化氢 (23°C)

☺ DOT4号刹车油 (130°C)

☺ 乙二醇水溶液 (50g/100g) (108°C)

☺ 1g/100g 基苯氧-聚环氧乙烷乙烯水溶液 (23°C)

☺ 油酸 (50g/100g) + 橄榄油 (50g/100g) (23°C)

☺ 水 (23°C)

☺ 去离子水 (90°C)

☹ 酚溶液(5g/100g) (23°C)