

**Grilon TSGZ-25/4**

PA666-GF25

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

材料文字说明

Product designation according to ISO 1874:

PA66+PA6-Hi,MHR, 14-090N, GF 25

机械性能	干 / 湿	单位	测试标准
拉伸模量	7900 / 4600	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	155 / 90	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	3.7 / 7.4	%	ISO 527-1/-2
无缺口简支梁冲击强度 (+23°C)	100 / 80	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30°C)	- / 73	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23°C)	14 / 20	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30°C)	10 / 9	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA

机械性能 (TPE)	干 / 湿	单位	测试标准
球压硬度	206 / 96	MPa	ISO 2039-1

热性能	干 / 湿	单位	测试标准
熔融温度 (10°C/min)	260 / -	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	225 / -	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (8.00 MPa)	85 / -	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	20 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	100 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
最大使用温度 (长期)	90 - 120	°C	ISO 2578
最大使用温度 (短期)	220	°C	EMS

电气性能	干 / 湿	单位	测试标准
体积电阻率	1E12 / 1E11	Ohm*m	IEC 60093
表面电阻率	- / 1E11	Ohm	IEC 60093
电介质强度	35 / 30	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	600 / 600	-	IEC 60112

其它性能	干 / 湿	单位	测试标准
吸水性	6 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	2 / -	%	类似ISO 62
密度	1290 / -	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183

流变性能	干 / 湿	单位	测试标准
模塑收缩率 (平行)	0.2 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率 (垂直)	0.7 / -	%	ISO 294-4, 2577

典型数据

加工方法	汽车
注塑	动力系统及车身底盘, 内饰
供货形式	电子电器
切粒	电器设施, 连接器

**Grilon TSGZ-25/4**

PA666-GF25

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

**特殊性能**

高冲击韧性的/经抗冲改性的

**工业及消费品**

家庭用品, 机械工程, 传动装置, 体育及消费品, 工具及零件

**供应地区**

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲

---