

## Grivory XE 4217 black 9233

PA6T/66-GF45

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

## 材料文字说明

Product designation according to ISO 1874:

PA6T/66+X, MH, 14-110, GF45

机械性能	干 / 湿	单位	测试标准
拉伸模量	15000 / 13000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	230 / 165	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	2.7 / 2.7	%	ISO 527-1/-2
无缺口简支梁冲击强度 (+23°C)	70 / 80	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30°C)	60 / 60	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23°C)	11 / 11	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30°C)	9 / 9	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA

机械性能 (TPE)	干 / 湿	单位	测试标准
球压硬度	270 / 250	MPa	ISO 2039-1

热性能	干 / 湿	单位	测试标准
熔融温度 (10°C/min)	300 / -	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	240 / -	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (8.00 MPa)	170 / -	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	20 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	70 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
最大使用温度 (长期)	150	°C	ISO 2578
最大使用温度 (短期)	270	°C	EMS

电气性能	干 / 湿	单位	测试标准
体积电阻率	1E10 / 1E10	Ohm*m	IEC 60093
表面电阻率	- / 1E12	Ohm	IEC 60093
电介质强度	45 / 45	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	- / 600	-	IEC 60112

其它性能	干 / 湿	单位	测试标准
吸水性	4.3 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	1.7 / -	%	类似ISO 62
密度	1580 / -	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183

流变性能	干 / 湿	单位	测试标准
模塑收缩率 (平行)	0.1 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率 (垂直)	0.8 / -	%	ISO 294-4, 2577

## 典型数据

## 加工方法

注塑

## 供货形式

切粒

## 材料特性

较高的耐酒精, 共聚尼龙, 部分芳香族尼龙

## 汽车

进气系统, 液压系统, 油路系统, 动力系统及车身底盘, 内饰

**Grivory XE 4217 black 9233**

PA6T/66-GF45

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

**特殊性能**

较高的耐热性

**电子电器**

电器设备

**供应地区**

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲

**工业及消费品**

液压及气动, 机械工程, 传动装置, 工具及零件

---