

# GND45

## Description

LG BR是溶液聚合方法生产的高顺式聚丁二烯聚合物 其顺式含量在96%以上。因本产品具有良好的加工性,耐磨性,动态力学性能良好。可以广泛的应用于轮胎,工业用品以及鞋材制品。

## Application

高尔夫球,鞋外底和鞋底材料,轮胎

## Key Features

抗磨性,低滚阻

物性名称	条件	单位	GND45	规格
<b>高分子特性</b>				
有机酸		wt %	Max 1.0	ASTM D5774
挥发性物质		wt %	Max 0.7	ASTM D5668
可提取		wt %	Max 2.0	ASTM D5774
灰分含量		wt %	Max 0.3	ASTM D5667
其顺式含量在		%	Min 96.0	LG Method
门尼粘度	ML1+4,100°C	MU	45±5	ASTM D1646

## 注意

请您保管在仓库里为避免阳光照射热度和水分。

保质期：产品自生产之日起,在30°C以下的温度贮存条件下保质期不少于24个月。

(过保质期后MV或核心物性需要再次试验)

## 包装

35kg bale, 35kg X 36bales = 1.26MT box