

# ME6000

## Description

优异的机械性能和冲击强度  
用于注塑工艺生产

## Application

运输和堆叠板条箱，瓶板条箱

物性名称	规格	条件	单位	ME6000
<b>物理性能</b>				
熔指	ASTM D1238	190°C, 2.16kg load	g/10min	5.5
密度	ASTM D792	Method A	g/cm <sup>3</sup>	0.961
<b>机械性能</b>				
拉伸屈服强度(kgf/cm <sup>2</sup> )	ASTM D638	50mm/min	kgf/cm <sup>2</sup>	290
断裂拉伸率	ASTM D638	50mm/min	%	>500
弯曲模量	ASTM D790	Press sheet, 1% Secant	kgf/cm <sup>2</sup>	11000
Izod 缺口冲击强度	ASTM D256	23°C, Notched	kgf-cm/cm	8
硬度(邵氏)	ASTM D2240	Shore D		65
<b>热性能</b>				
熔融峰值温度	LG Method	by DSC	°C	133
维卡软化点	ASTM D1525	A50	°C	125

## 通知

表格中的数值为典型值，不作为技术规范标准。树脂物性基于标准模压样条测试