

# F1038

## Description

LG化学的SSBR系列是以阴离子催化剂体系合成的溶聚丁苯橡胶 LG SSBR具有优秀的抗湿滑,耐磨,低滚阻的平衡性能,可以用在全白炭黑及炭黑配方中。这些SSBR主要应用于轮胎,其他工业产品及鞋材中。

## Application

轮胎

## Key Features

抗磨性, 低玻璃化转变温度, 中分子量, 加工性

物性名称	条件	单位	F1038	规格
<b>高分子特性</b>				
外觀			Pale Yellow ~ Dark Brown	
挥发性物质		wt %	Max 0.75	ASTM D5668
灰分含量		wt %	Max 0.3	ASTM D5667
苯乙烯含量		%	9.5±1.5	ASTM D5775
乙烯基含量		%	37.5±2.0	FT-IR
填充 油量		%	4.7±1.5	ASTM D5774
门尼粘度(Unmassed)	ML1+4,100°C	MU	75±10	ASTM D1647

## 注意

请您保管在仓库里为避免阳光照射热度和水分。

保质期：产品自生产之日起,在30°C以下的温度贮存条件下保质期不少于18个月。

( 过保质期后MV或核心物性需要再次试验 )

## 包装

35kg bale, 35kg X 30bales = 1.05MT box