

# SE0327N

## Description

收缩性能突出，优异的机械性能和加工性  
添加剂：不含爽滑剂和抗粘剂

## Application

收缩膜(EZP)

## Key Features

其他

物性名称	规格	条件	单位	SE0327N
<b>物理性能</b>				
熔指	ASTM D1238	190°C, 2.16kg load	g/10min	0.3
密度	ASTM D1505	Density-Gradient	g/cm <sup>3</sup>	0.93
<b>薄膜性能</b>				
拉伸断裂强度 (机器方向)	ASTM D882	500mm/min	kgf/cm <sup>2</sup>	450
拉伸断裂强度 (横向)	ASTM D882	500mm/min	kgf/cm <sup>2</sup>	460
断裂拉伸率 (机器方向)	ASTM D882	500mm/min	%	660
断裂拉伸率 (横向)	ASTM D882	500mm/min	%	700
落镖冲击强度	ASTM D1709	Method A	g	160
雾度(50微米)	ASTM D1003	50µm	%	19
<b>热性能</b>				
熔融峰值温度	LG Method	by DSC	°C	121

## 通知

表格中的数值为典型值，不作为技术规范标准。树脂物性基于标准薄膜样品测试