



# Sicostirolo® CR H 3444

Ravago Manufacturing Europe - 高抗冲聚苯乙

## 一般信息

### 品名

PS compound, high impact, black

### 材料状

• 已商用: 当前有效

供地区 • 欧洲

回收含量 • 是

特性 • 高抗撞性

外 • 黑色

## 属性<sup>1</sup>

### 物理性能

定 位制 方法

密度 1.05 g/cm<sup>3</sup> ISO 1183

熔流率(熔体流速率) (200°C/5.0 kg) 7.0 g/10 min ISO 1133

收率 - 流 0.40 到 0.70 % ASTM D955

### 机械性能

定 位制 方法

拉伸力(屈服) 15.0 MPa ISO 527-2

拉伸力(断裂) 12.0 MPa ISO 527-2

拉伸(断裂) 10 % ISO 527-2

弯曲模量 2200 MPa ISO 178

### 冲击性能

定 位制 方法

壁梁缺口冲击度 (23°C) 7.0 kJ/m<sup>2</sup> ISO 180

### 性能

定 位制 方法

卡化温度 92.0 °C ISO 306/A50

### 注

<sup>1</sup> 一般属性: 些不能被规格。