



# Enester® EM-584-GR2-V0-000

Ravago Manufacturing Europe - 聚丁烯对苯二甲酸酯

## 一般信息

### 产品说明

15% Glass Fibre Reinforced, Halogenated Flame Retardant, Polybutylene Terephthalate Compound

Key Features: ENESTER EM-584-GR2-V0-000 is UL 94 FR V0, heat stabilized PBT compound with good mechanical property balance and impact properties

Process Method: Injection moulding

Uses: Recommended for general applications and purposes

### 总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 欧洲
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量
添加剂	• 热稳定剂 • 阻燃性
特性	• 卤化 • 良好抗撞击性 • 热稳定性 • 通用 • 阻燃性
用途	• 通用
加工方法	• 注射成型

## 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.52	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	6600	MPa	ISO 527-1
拉伸应力 (断裂)	100	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	3.0	%	ISO 527-2
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	5.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1A
简支梁无缺口冲击强度	40	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1U
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	5.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
无缺口伊佐德冲击强度	35	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1U
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)	210	°C	ISO 75-2/B
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	185	°C	ISO 75-2/A

# Enester® EM-584-GR2-V0-000

## Ravago Manufacturing Europe - 聚丁烯对苯二甲酸酯

可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
0.8 mm		V-0	
1.6 mm		V-0	
3.2 mm	•	V-0	
	•	5VA	
灼热丝易燃指数			IEC 60695-2-12
1.0 mm		960 °C	
3.0 mm		960 °C	

### 加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度	120 到 140	°C
干燥时间	2.0 到 4.0	hr
料筒后部温度	230 到 245	°C
料筒中部温度	235 到 250	°C
料筒前部温度	240 到 260	°C
射嘴温度	240 到 260	°C
模具温度	40 到 80	°C

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。