

# Mafill® CR C 6041

聚丙烯共聚物

Ravago Manufacturing Europe

## Technical Data

### 产品说明

PPC compound, natural

### 总览

供货地区	• 北美洲	• 欧洲
特性	• 共聚物	
外观	• 自然色	

### 物理性能

	额定值	单位制	测试方法
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	15 g/10 min		ISO 1133

### 机械性能

	额定值	单位制	测试方法
弯曲模量	1100 MPa		ISO 178

### 冲击性能

	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	7.0 kJ/m <sup>2</sup>		ISO 180