



Mafill® CR CM 5144

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯共聚物

一般信息

产品说明

PPC Compound, 10% mineral filled, black

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 欧洲
填料/增强材料	• 矿物填料, 10% 填料按重量
特性	• 共聚物
外观	• 黑色

属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ISO 1133
灰份含量 (600°C)	10	%	ISO 3451
机械性能	额定值	单位制	测试方法
弯曲模量 (23°C)	1100	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	5.0	kJ/m ²	ISO 180

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。