



# Mafill® CR CT 1544

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯共聚物

## 一般信息

### 产品说明

PP Copolymer, 30% talcum filled, low MFI

### 总览

材料状态	• 已商用 : 当前有效
供货地区	• 欧洲
填料/增强材料	• 滑石填料, 30% 填料按重量
特性	• 共聚物 • 流动性低

## 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	2.5	g/10 min	ISO 1133
灰份含量 (700°C)	30	%	ISO 3451
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	1900	MPa	ISO 527-1
拉伸应力	23.0	MPa	ISO 527-2
弯曲模量	1900	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	7.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)	80.0	°C	ISO 75-2/B

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性 : 这些不能被视为规格。