



# Mafill® CR X 9044 P060C

## Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯

### 一般信息

#### 产品说明

PP compound, black, High MFI

#### 总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 欧洲
外观	• 黑色

### 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	0.940	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	43	g/10 min	ISO 1133
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量 (23°C)	1200	MPa	ISO 527-1
弯曲模量 (23°C)	1100	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	4.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180

#### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。