



# Mafill® CR XT 4344

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯

## 一般信息

### 产品说明

PP compound, 20% talc filled, black

### 总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 欧洲
填料/增强材料	• 滑石填料, 20% 填料按重量
外观	• 黑色

## 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.06	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ISO 1133
收缩率	0.70 到 1.2	%	内部方法
灰份含量 (600°C)	20	%	ISO 3451
机械性能	额定值	单位制	测试方法
弯曲模量 (23°C)	1700	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	4.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。