



# Ravaplen® 33 H 40-9

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯共聚物

## 一般信息

### 产品说明

PP reinforced compound, hybrid glass and mineral filled, black color

### 总览

材料状态	• 已商用 : 当前有效
供货地区	• 北美洲 • 欧洲
填料/增强材料	• 玻璃\矿物
外观	• 黑色

## 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.12	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ISO 1133
灰份含量 (600°C)	30	%	ISO 3451
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	5300	MPa	ISO 527-1
拉伸应力 (屈服)	69.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (屈服)	3.0	%	ISO 527-2
弯曲模量	5200	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	7.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	8.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 已退火)	137	°C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	123	°C	ISO 306/B50

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性 : 这些不能被视为规格。