



Ravaplen® 62 G 40-0 UV

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯

一般信息

产品说明

PP near prime compound based on recycled and prime quality raw materials, 15% glass filled, chemically coupled, UV stabilized, natural

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 北美洲 • 欧洲
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量
添加剂	• 紫外线稳定剂
特性	• 化学耦合 • 耐紫外光安定化
外观	• 自然色

属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	16	g/10 min	ISO 1133
灰份含量 (600°C)	15	%	ISO 3451
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量 (23°C)	3500	MPa	ISO 527-1
弯曲模量 (23°C)	2700	MPa	ISO 178
热性能	额定值	单位制	测试方法
维卡软化温度	100	°C	ISO 306/B50

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。