HK:+852-69575415 China GuangDong:+13538586433 ShangHai:+18816996168

Ravaplen® 62 T 41

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙□共聚物

一般信息

□品□明	
PP Copolymer, near to prime compound, 20% talc reinforced, different colours on request	
□□	
材料状□	• 已商用 : 当前有效
供□地区	• 北美洲 • 欧洲
填料/增□材料	• 滑石填料, 20% 填料按重量
特性	• 共聚物
外□	• 可用□色

属性 [1]

物理性能	□定□	□位制	□□方法
密度	1.04	g/cm³	ISO 1183
熔流率(熔体流□速率) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ISO 1133
灰份含量 (700°C)	20	%	ISO 3451
机械性能	**□定□**	**□位制**	**□□方法**
拉伸模量 (23°C)	1800	MPa	ISO 527-1
拉伸□力 (屈服, 23°C)	23.0	MPa	ISO 527-2
拉伸□□ (屈服, 23°C)	4.5	%	ISO 527-2
弯曲模量 (23°C)	1900	MPa	ISO 178
冲□性能	**□定□**	**□位制**	**□□方法**
□支梁缺口冲□□度 (23°C)	6.0	kJ/m²	ISO 179
□壁梁缺口冲□□度 (23°C)	12	kJ/m²	ISO 180
□性能	**□定□**	**□位制**	**□□方法**
□荷下□□形温度 (1.8 MPa, 已退火)	59.0	°C	ISO 75-2/A
□卡□化温度	65.0	°C	ISO 306/B50

□注

[1] 一般属性 : □些不能被□□□格。