



Scolefin® 24 T 20-0

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯共聚物

一般信息

产品说明

PP Copolymer, 40% talcum filled, natural

总览

材料状态	• 已商用 : 当前有效
供货地区	• 北美洲 • 欧洲
填料/增强材料	• 滑石填料, 40% 填料按重量
特性	• 共聚物
外观	• 自然色

属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.24	g/cm ³	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	1.5	g/10 min	ISO 1133
灰份含量 (625°C)	40	%	DIN EN 60
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	3200	MPa	ISO 527-1
拉伸应力 (屈服)	27.0	MPa	ISO 527-2
弯曲模量	2900	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	5.0	kJ/m ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	40	kJ/m ²	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	65.0	°C	ISO 75-2/A

备注

¹ 一般属性 : 这些不能被视为规格。