



Scolefin® 33 T 10-1

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯均聚物

一般信息

品名

PP homopolymer, 30 % talcum filled, heat-stabilized, white compound

材料

材料状态 • 已商用: 当前有效

供应地区 • 北美洲 • 欧洲

填料/增材材料 • 滑石填料, 30% 填料按重量

添加 • 定

特性 • 均聚物 • 定性

外观 • 白色

加工方法 • 出

属性¹

物理性能

定 位制 方法

密度 1.15 g/cm³ ISO 1183

熔流率(熔体流速率) (230°C/2.16 kg) 6.0 g/10 min ISO 1133

灰份含量 (700°C) 30 % ISO 3451

机械性能

定 位制 方法

拉伸模量 3600 MPa ISO 527-1

弯曲模量 3200 MPa ISO 178

冲击性能

定 位制 方法

支梁缺口冲击度 (23°C) 3.0 kJ/m² ISO 179

支梁无缺口冲击度 (23°C) 30 kJ/m² ISO 179

性能

定 位制 方法

荷下形温度 (1.8 MPa, 未退火) 70.0 °C ISO 75-2/A

注

¹ 一般属性: 一些不能被规格。