



Scolefin® 47 B 10

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯均聚物

一般信息

产品说明

PP homopolymer 70% barium sulphate filled

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 北美洲 • 欧洲
填料/增强材料	• 硫酸钡, 70% 填料按重量
特性	• 均聚物

属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	2.05	g/cm ³	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ISO 1133
机械性能	额定值	单位制	测试方法
弯曲模量	3900	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	3.0	J/m	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
维卡软化温度	90.0	°C	ISO 306/B50
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
1.6 mm		HB	
3.2 mm		HB	

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。