



Scolefin® 53 T 10

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯均聚物

一般信息

品名

PPH, 30% talc filled, natural

Different colors available:

Scolefin 53 T 10-9: black version

Scolefin 53 T 10-0: natural version

材料

材料状态	• 已商用: 当前有效
供应地区	• 北美洲 • 欧洲
填料/增材料	• 滑石填料, 30% 填料按重量
特性	• 均聚物
外观	• 自然色 • 黑色

属性¹

物理性能	单位	测试方法
密度	1.14 g/cm ³	ISO 1183
熔流率(熔体流速率) (230°C/2.16 kg)	12 g/10 min	ISO 1133
机械性能	单位	测试方法
弯曲模量 (23°C)	3000 MPa	ISO 178
冲击性能	单位	测试方法
悬臂缺口冲击度 (23°C)	3.0 kJ/m ²	ISO 180
性能	单位	测试方法
软化温度	100 °C	ISO 306/B50
可燃性	单位	测试方法
灼热丝可燃指数 (3.0 mm)	650 °C	IEC 60695-2-12

注

¹ 一般属性: 有些不能被规格。