



# Scolefin® 61 M 24

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯

## 一般信息

### 产品说明

PP/EPR blend, 10% mineral filled, impact modified, scratch resistance

### 总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 北美洲 • 欧洲
填料/增强材料	• 矿物填料, 10% 填料按重量
添加剂	• 橡胶抗冲改性剂
特性	• 冲击改性 • 耐刮擦性

## 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	0.980	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	13	g/10 min	ISO 1133
灰份含量 (600°C)	10	%	ISO 3451
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2300	MPa	ISO 527-1
拉伸应力 (屈服)	24.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (屈服)	4.0	%	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	10	%	ISO 527-2
弯曲模量	2500	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	24	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。