



Scolefin® 62 T 20-0

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯共聚物

一般信息

产品说明

PP Copolymer, 20% talc filled improved flowability

总览

材料状态	• 已商用 : 当前有效
供货地区	• 北美洲 • 欧洲
填料/增强材料	• 滑石填料, 20% 填料按重量
特性	• 共聚物 • 良好的流动性

属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.04	g/cm ³	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ISO 1133
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2000	MPa	ISO 527-1
拉伸应力	25.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	24	%	ISO 527-2
弯曲模量	2100	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	5.0	kJ/m ²	ISO 180
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)	115	°C	ISO 75-2/B

备注

¹ 一般属性 : 这些不能被视为规格。