



# Scolefin® 62 T 26

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯

## 一般信息

### 产品说明

PP prime compound, 20% talcum filled, high scratch resistant, for interior automotive trims, coloured on request

### 总览

材料状态	• 已商用 : 当前有效
供货地区	• 北美洲 • 欧洲
填料/增强材料	• 滑石填料, 20% 填料按重量
特性	• 抗划伤性高
用途	• 汽车内部装备
外观	• 可用颜色

## 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.05	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	16	g/10 min	ISO 1133
灰份含量 (700°C)	20	%	ISO 3451
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	1900	MPa	ISO 527-1
拉伸应力 (屈服)	20.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (屈服)	4.0	%	ISO 527-2
弯曲模量	2000	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	18	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
热性能	额定值	单位制	测试方法
维卡软化温度	50.0	°C	ISO 306/B50

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性 : 这些不能被视为规格。