



# Scolefin® CG 4210

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯共聚物

## 一般信息

### 产品说明

Polypropylene Copolymer compound, 20% glass fibre filled, Flame Reterdant grade V0 (Deca-BDE free)

### 总览

材料状态	• 已商用 : 当前有效
供货地区	• 北美洲 • 欧洲
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量
添加剂	• 阻燃性
特性	• 共聚物 • 阻燃性

## 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.33	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ISO 1133
收缩率 - 流动	0.30 到 0.60	%	ASTM D955
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (屈服, 23°C)	40.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (断裂, 23°C)	37.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂, 23°C)	4.0	%	ISO 527-2
弯曲模量 (23°C)	3600	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	8.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 已退火)	152	°C	ISO 75-2/B
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 已退火)	120	°C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	92.0	°C	ISO 306/B50
Ball Pressure Test (125°C)	通过		IEC 60695-10-2
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
1.6 mm	V-0		
3.2 mm	V-0		
灼热丝易燃指数 (2.0 mm)	960	°C	IEC 60695-2-12

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性 : 这些不能被视为规格。