

ENFLEX VL-120-75A

聚丙烯 + EPDM 橡胶

Ravago Group

Technical Data

产品说明

Standard, fully vulcanized EPDM/PP series

总体

供货地区 • 欧洲

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	0.960	g/cm ³	ISO 2781
弹性体	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力			ISO 37
100%应变	3.60	MPa	
300%应变	5.80	MPa	
拉伸应力 (断裂)	8.00	MPa	ISO 37
伸长率 (断裂)	450	%	ISO 37
撕裂强度	51	kN/m	ISO 34-1
压缩永久变形			ASTM D395B
70°C, 22 hr	33	%	
100°C, 22 hr	42	%	
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A)	75		ISO 868
热性能	额定值	单位制	测试方法
脆化温度	-55.0	°C	ISO 974
Maximum Dynamic Service Temperature	135	°C	

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。