



# ENSOFT SD-161-45D

Ravago Manufacturing Turkey -  塑性  性体

## 一般信息

### 品 明

Standard, high mineral filled SEBS series

Additive Packages :

T / Heat and UV stabilizer

Key Features :

Rubberlike elasticity

Ease of coloring by proper MB (PE,PP,etc. based)

Medium compression set

Ease of processing

Recyclability

材料状 <input type="checkbox"/>	• 已商用: 当前有效		
供 <input type="checkbox"/> 地区	• 北美洲	• 欧洲	
填料/增 <input type="checkbox"/> 材料	• <input type="checkbox"/> 物填料		
添加 <input type="checkbox"/>	• <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 定 <input type="checkbox"/>	• 紫外 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 定 <input type="checkbox"/>	
特性	• Medium Compression Set • 可回收材料 • <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 定性	• 耐化学品性能, 良好 • 耐紫外光安定化 • 良好的加工性能	• 良好的着色性 • 高 <input type="checkbox"/> 性
加工方法	• 注射成型		

## 属性<sup>1</sup>

物理性能	<input type="checkbox"/> 定 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 位制	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 方法
密度	1.18 g/cm <sup>3</sup>	ISO 2781
机械性能	<input type="checkbox"/> 定 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 位制	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 方法
抗磨 <input type="checkbox"/> 性	93.0 mm <sup>3</sup>	DIN 53516
<input type="checkbox"/> 性体	<input type="checkbox"/> 定 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 位制	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 方法
拉伸 <input type="checkbox"/> 力 (100% <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> )	11.0 MPa	ISO 37
拉伸 <input type="checkbox"/> 力 (300% <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> )	12.0 MPa	ISO 37
拉伸 <input type="checkbox"/> 力 (断裂)	15.0 MPa	ISO 37
伸 <input type="checkbox"/> 率 (断裂)	500 %	ISO 37
撕裂 <input type="checkbox"/> 度 - 横向流量	102 kN/m	ISO 34-1
硬度	<input type="checkbox"/> 定 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 位制	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 方法
肖氏硬度 (邵氏 D, 3 秒)	45	ISO 868
<input type="checkbox"/> 性能	<input type="checkbox"/> 定 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 位制	
脆化温度	-55.0 °C	
Service Temperature		
Dynamic	90 °C	
Static	135 °C	

## ENSOFIT SD-161-45D

Ravago Manufacturing Turkey -  塑性  性体

### 加工信息

注射	<input type="checkbox"/> 定 <input type="checkbox"/> 位制
料斗温度	150 到 160 °C
料筒中部温度	160 到 170 °C
料筒前部温度	170 到 180 °C
射嘴温度	185 到 190 °C
加工(熔体)温度	190 到 200 °C
模具温度	10 到 50 °C

### 注射 明

Max Allowable Melt Temperature: 250°C

### 注

<sup>1</sup> 一般属性:  些不能被   格。