



**ENSOFIT SD-161-55A****Ravago Manufacturing Turkey - 热塑性弹性体**

<b>热性能</b>	<b>额定值</b>	<b>单位制</b>
脆化温度	-55.0	°C
Service Temperature		
Dynamic	90	°C
Static	110	°C

**加工信息**

<b>挤出</b>	<b>额定值</b>	<b>单位制</b>
料筒 1 区温度	170 到 190	°C
料筒 3 区温度	180 到 195	°C
料筒 5 区温度	195 到 205	°C
接头温度	200 到 210	°C
口模温度	200 到 220	°C

**备注**

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。