



ENFLEX® VL-120-55A

Ravago Manufacturing Turkey - 热塑性硫化橡胶

一般信息

产品说明

Standard, fully vulcanized EPDM/PP series

总览

- | | |
|------|------------|
| 材料状态 | • 已商用：当前有效 |
| 供货地区 | • 欧洲 |

属性¹

| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|-------------------------------------|-------|-------------------|------------|
| 密度 | 0.960 | g/cm ³ | ISO 2781 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸应力 (100%应变) | 2.20 | MPa | ISO 37 |
| 拉伸应力 (300%应变) | 4.70 | MPa | ISO 37 |
| 拉伸应力 (断裂) | 5.00 | MPa | ISO 37 |
| 伸长率 (断裂) | 350 | % | ISO 37 |
| 撕裂强度 | 30.0 | kN/m | ISO 34-1 |
| 压缩永久变形 | | | ASTM D395B |
| 70°C, 22 hr | 24 | % | |
| 100°C, 22 hr | 28 | % | |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | 55 | | ISO 868 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 脆化温度 | -55.0 | °C | ISO 974 |
| Maximum Dynamic Service Temperature | 135 | °C | |

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。