



ENFLEX® VL-120-65A

Ravago Manufacturing Turkey - 塑性硫化橡胶

一般信息

品名

Standard, fully vulcanized EPDM/PP series

材料状态

• 已商用: 当前有效

供应地区

• 欧洲

属性¹

物理性能

定 位制 方法

密度 0.960 g/cm³ ISO 2781

性能

定 位制 方法

拉伸力 (100%形变) 2.70 MPa ISO 37

拉伸力 (300%形变) 5.00 MPa ISO 37

拉伸力 (断裂) 7.00 MPa ISO 37

伸长率 (断裂) 450 % ISO 37

撕裂度 40.0 kN/m ISO 34-1

永久形变

ASTM D395B

23°C, 22 hr 23 %

70°C, 22 hr 28 %

100°C, 22 hr 33 %

硬度

定 位制 方法

肖氏硬度 (邵氏 A) 65 ISO 868

性能

定 位制 方法

脆化温度 -55.0 °C ISO 974

Maximum Dynamic Service Temperature 135 °C

注

¹ 一般属性: 有些不能被规格。