HK:+852-69575415 China GuangDong:+13538586433 ShangHai:+18816996168

ENFLEX® VL-120-75A

Ravago Manufacturing Turkey - □塑性硫化橡胶

一般信息

□品□明	
Standard, fully vulcanized EPDM/PP series	
□□	
材料状□	• 已商用: 当前有效
供□地区	• 欧洲

属性 [1]

物理性能	□定□	□位制	□□方法
密度	0.960	g/cm³	ISO 2781
□性体	**□定□**	**□位制**	**□□方法**
拉伸□力 (100%□□)	3.60	MPa	ISO 37
拉伸□力 (300%□□)	5.80	MPa	ISO 37
拉伸□力 (断裂)	8.00	MPa	ISO 37
伸□率 (断裂)	450	%	ISO 37
撕裂□度	51.0	kN/m	ISO 34-1
□□永久□形			ASTM D395B
70°C, 22 hr	33	%	
100°C, 22 hr	42	%	
硬度	**□定□**	**□位制**	**□□方法**
肖氏硬度 (邵氏 A)	75		ISO 868
□性能	**□定□**	**□位制**	**□□方法**
脆化温度	-55.0	°C	ISO 974
Maximum Dynamic Service Temperature	135	°C	

□注

[1] 一般属性: □些不能被□□□格。