



# ENFLEX® VL-120-90A

## Ravago Manufacturing Turkey - 热塑性硫化橡胶

### 一般信息

#### 产品说明

Standard, fully vulcanized EPDM/PP series

#### 总览

- |      |            |
|------|------------|
| 材料状态 | • 已商用：当前有效 |
| 供货地区 | • 欧洲       |

### 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	0.960	g/cm <sup>3</sup>	ISO 2781
弹性体	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (100%应变)	5.30	MPa	ISO 37
拉伸应力 (300%应变)	7.50	MPa	ISO 37
拉伸应力 (断裂)	12.0	MPa	ISO 37
伸长率 (断裂)	480	%	ISO 37
撕裂强度	78.0	kN/m	ISO 34-1
压缩永久变形			ASTM D395B
23°C, 22 hr	26	%	
70°C, 22 hr	38	%	
100°C, 22 hr	47	%	
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A)	90		ISO 868
热性能	额定值	单位制	测试方法
脆化温度	-60.0	°C	ISO 974
Maximum Dynamic Service Temperature	135	°C	

#### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。