



ENFLEX® VU-420-35A

Ravago Manufacturing Turkey - 塑性硫化橡胶

一般信息

品名

Economical, vulcanized EPDM/PP series

材料

材料状态 已商用: 当前有效

供应地区 欧洲

属性¹

物理性能

定 位制 方法

密度 0.980 g/cm³ ISO 2781

性能

定 位制 方法

拉伸力 (100%伸长) 1.00 MPa ISO 37

拉伸力 (300%伸长) 2.30 MPa ISO 37

拉伸力 (断裂) 3.80 MPa ISO 37

伸长率 (断裂) 480 % ISO 37

撕裂度 19.0 kN/m ISO 34-1

永久形变 ASTM D395B

23°C, 22 hr 17 %

70°C, 22 hr 20 %

100°C, 22 hr 25 %

硬度

定 位制 方法

肖氏硬度 (邵氏 A) 35 ISO 868

性能

定 位制 方法

脆化温度 -55.0 °C ISO 974

Maximum Dynamic Service Temperature 135 °C

注

¹ 一般属性: 有些不能被规格。