



# ENFLEX® VU-420-55A

Ravago Manufacturing Turkey - 塑性硫化橡胶

## 一般信息

### 品名

Economical, vulcanized EPDM/PP series

□□

材料状态 • 已商用: 当前有效

供应地区 • 欧洲

## 属性<sup>1</sup>

物理性能	定 位制	方法
密度	0.980 g/cm <sup>3</sup>	ISO 2781
性体	定 位制	方法
拉伸力 (100%□□)	1.70 MPa	ISO 37
拉伸力 (300%□□)	3.10 MPa	ISO 37
拉伸力 (断裂)	4.60 MPa	ISO 37
伸率 (断裂)	500 %	ISO 37
撕裂度	30.0 kN/m	ISO 34-1
□□永久□形		ASTM D395B
23°C, 22 hr	20 %	
70°C, 22 hr	34 %	
100°C, 22 hr	45 %	
硬度	定 位制	方法
肖氏硬度 (邵氏 A)	55	ISO 868
性能	定 位制	方法
脆化温度	-60.0 °C	ISO 974
Maximum Dynamic Service Temperature	135 °C	
老化	定 位制	方法
空气中拉伸度的□化率 (125°C, 336 hr)	19 %	ISO 188
在空气中断裂□拉伸力□化 (125°C, 336 hr)	16 %	ISO 188
空气中邵氏硬度的□化率 (邵氏 A, 125°C, 336 hr)	7.0	ISO 188

### 注

<sup>1</sup> 一般属性: □些不能被□□□格。