



# ENFLEX® VU-420-80A

Ravago Manufacturing Turkey - □ 塑性硫化橡胶

## 一般信息

### □ 品 □ 明

Economical, vulcanized EPDM/PP series

### □ □

材料状 □ • 已商用: 当前有效

供 □ 地区 • 欧洲

## 属性<sup>1</sup>

物理性能	□ 定 □ □ 位制	□ □ 方法
密度	0.970 g/cm <sup>3</sup>	ISO 2781
□ 性 体	□ 定 □ □ 位制	□ □ 方法
拉伸 □ 力 (100% □ □)	3.30 MPa	ISO 37
拉伸 □ 力 (300% □ □)	4.80 MPa	ISO 37
拉伸 □ 力 (断裂)	9.50 MPa	ISO 37
伸 □ 率 (断裂)	610 %	ISO 37
撕裂 □ 度	55.0 kN/m	ISO 34-1
□ □ 永 久 □ 形		ASTM D395B
70°C, 22 hr	47 %	
100°C, 22 hr	61 %	
硬 度	□ 定 □ □ 位制	□ □ 方法
肖氏硬度 (邵氏 A)	80	ISO 868
□ 性 能	□ 定 □ □ 位制	□ □ 方法
脆化温度	-50.0 °C	ISO 974
Maximum Dynamic Service Temperature	135 °C	

### □ 注

<sup>1</sup> 一般属性: □ 些不能被 □ □ □ 格。