



**ENFLEX® VU-424-60A****Ravago Manufacturing Turkey - 热塑性硫化橡胶****加工信息**

<b>注射</b>	<b>额定值</b>	<b>单位制</b>
干燥温度	80 到 90	°C
干燥时间	2.0	hr
料斗温度	170 到 180	°C
料筒中部温度	180 到 190	°C
料筒前部温度	190 到 200	°C
射嘴温度	200 到 210	°C
加工 ( 熔体 ) 温度	210 到 220	°C
模具温度	10 到 50	°C

**注射说明**

Max Allowable Melt Temperature: 250°C

**备注**<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。