



ENFLEX® VU-424-90A

Ravago Manufacturing Turkey - 塑性硫化橡胶

一般信息

品名

Economical, vulcanized EPDM/PP series

材料状态

• 已商用: 当前有效

供应地区

• 欧洲

属性¹

物理性能	定 位制	方法
密度	0.960 g/cm ³	ISO 2781
性能	定 位制	方法
拉伸力 (100%形变)	5.40 MPa	ISO 37
拉伸力 (300%形变)	6.80 MPa	ISO 37
拉伸力 (断裂)	14.0 MPa	ISO 37
伸长率 (断裂)	680 %	ISO 37
撕裂度	78.0 kN/m	ISO 34-1
永久形变		ASTM D395B
23°C, 22 hr	31 %	
70°C, 22 hr	53 %	
100°C, 22 hr	89 %	
硬度	定 位制	方法
肖氏硬度 (邵氏 A)	90	ISO 868
性能	定 位制	方法
脆化温度	-55.0 °C	ISO 974
Maximum Dynamic Service Temperature	135 °C	
老化	定 位制	方法
空气中拉伸度的变化率 (125°C, 336 hr)	-7.7 %	ISO 188
在空气中断裂拉伸力变化 (125°C, 336 hr)	670 %	ISO 188
空气中邵氏硬度的变化率 (邵氏 A, 125°C, 336 hr)	2.0	ISO 188

注

¹ 一般属性: 有些不能被规格。