

AsahiKASEI

TENAC™-C 4590

Asahi Kasei Corporation - 聚甲醛 (POM) 共聚物

一般信息

总览			
性能特点	• 食品接触的合规性	• 饮用水接触许可	
用途	• 非特定食品应用	• 化妆品	
机构评级	• ACS ¹ • KTW ¹	• NSF 61 • WRAS ¹	• 欧洲 10/2011
加工方法	• 注射成型		
部件标识代码(ISO11469) (ISO 11469)	• >POM<		

ASTM & ISO 属性²

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.41	g/cm ³	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	9.0	g/10 min	ISO 1133
收缩率 - 流动	1.6 到 2.0	%	内部方法
吸水率 (24 hr, 23°C, 50% RH)	0.20	%	ASTM D570
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2700	MPa	ISO 527-1
拉伸应力 (屈服)	63.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	35	%	ISO 527-2
弯曲模量	2500	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	7.0	kJ/m ²	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	100	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数 - 流动	1.0E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.75 mm)	HB		UL 94

TENAC™-C 4590

Asahi Kasei Corporation - 聚甲醛 (POM) 共聚物

加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度 - 真空干燥机	80 到 90	°C
干燥时间 - 真空干燥机	3.0 到 4.0	hr
加工 (熔体) 温度	180 到 210	°C
模具温度	> 60	°C

备注

¹ These ratings apply only to Made in China.

² 一般属性：这些不能被视为规格。