

AsahiKASEI

TENAC™-C MT754

Asahi Kasei Corporation - 聚甲醛 (POM) 共聚物

一般信息

总览

填料/增强材料	• 矿物填料, 20% 填料按重量
性能特点	• 低翘曲性 • 流动性高
用途	• 齿轮 • 工程配件 • 外壳
部件标识代码(ISO11469) (ISO 11469)	• >POM-MD20<

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.58	g/cm ³	ASTM D792 ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ISO 1133
收缩率 - 流动	1.0 到 1.2	%	内部方法
吸水率 (24 hr, 23°C, 50% RH)	0.20	%	ASTM D570
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	4800	MPa	ISO 527-1
拉伸应力			
断裂	61.0	MPa	ISO 527-2
--	60.0	MPa	ASTM D638
伸长率			
断裂	7.0	%	ASTM D638
断裂	5.0	%	ISO 527-2
弯曲模量			
--	5000	MPa	ASTM D790
--	4800	MPa	ISO 178
弯曲强度	108	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	3.0	kJ/m ²	ISO 179
悬臂梁缺口冲击强度	39	J/m	ASTM D256

TENAC™-C MT754

Asahi Kasei Corporation - 聚甲醛 (POM) 共聚物

硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度 (M 级)	98		ASTM D785
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	163	°C	ASTM D648
0.45 MPa, 未退火	161	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	150	°C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火	131	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数 - 流动	6.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696 ISO 11359-2
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
0.75 mm	HB		
1.5 mm	HB		

加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度 - 真空干燥机	80 到 90	°C
干燥时间 - 真空干燥机	3.0 到 4.0	hr
加工 (熔体) 温度	180 到 210	°C
模具温度	> 60	°C

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。