

XYRON™ 240W

Asahi Kasei Corporation - 聚苯醚 + PS

电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+16	ohms	IEC 60093
体积电阻率 (23°C)	1.0E+16	ohms·cm	IEC 60093
介电常数			IEC 60250
100 Hz	2.90		
1 MHz	2.90		
耗散因数			IEC 60250
100 Hz	3.0E-3		
1 MHz	4.0E-3		
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (1.5 mm)	V-2		UL 94

加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度 - Dry Air Dryer	80 到 90	°C
干燥时间 - Dry Air Dryer	2.0 到 4.0	hr
加工 (熔体) 温度	220 到 270	°C
模具温度	40 到 70	°C

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 150x150x2 mm

³ 4 mm