

AsahiKASEI

XYRON™ 340V

Asahi Kasei Corporation - 聚苯醚 + PS

一般信息

产品说明

Modified PPE
Unreinforced Flame retardant V-1
Easy flow

总览

添加剂	• 阻燃性
性能特点	• 无卤 • 阻燃性
加工方法	• 注射成型
部件标识代码(ISO11469) (ISO 11469)	• >PPE+PS-FR(40)<

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.09	g/cm ³	ISO 1183
收缩率 ² (2.00 mm)	0.60 到 0.70	%	内部方法
吸水率 (24 hr, 23°C)	0.10	%	ISO 62
室外适用性 (Black)	f2		UL 746C
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (屈服, 23°C)	52.0	MPa	ISO 527
标称拉伸断裂应变 (23°C)	14	%	ISO 527
弯曲模量 (23°C)	2500	MPa	ISO 178
弯曲应力 (23°C)	93.0	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 ³ (23°C)	18	kJ/m ²	ISO 179

XYRON™ 340V

Asahi Kasei Corporation - 聚苯醚 + PS

热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	95.0	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动: -30 到 65°C	6.7E-5	cm/cm/°C	
垂直: -30 到 65°C	7.2E-5	cm/cm/°C	
Heat Deflection Temperature - (1.8 MPa, Unannealed)	100	°C	ASTM D648
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+16	ohms	IEC 60093
体积电阻率 (23°C)	1.0E+16	ohms·cm	IEC 60093
介电常数			IEC 60250
100 Hz	2.90		
1 MHz	2.90		
耗散因数			IEC 60250
100 Hz	3.0E-3		
1 MHz	4.0E-3		
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.73 mm)	V-1		UL 94

加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度 - 真空干燥机	90 到 100	°C
干燥时间 - 真空干燥机	2.0 到 4.0	hr
加工 (熔体) 温度	240 到 280	°C
模具温度	50 到 80	°C

备注

¹ 一般属性: 这些不能被视为规格。

² 150x150x2 mm

³ 4 mm