

White ABS POLYLAC® PA-747S A01

產品敘述: High impact, Extrusion, white

物性	ISO 測試方法	測試條件	單位	PA-747S A01
熔融指數	1133	220°C×10KG	ml/10 min	6
比重	1183	23 °C	g/cm ³	1.07
拉伸強度	527	50 mm/min, yield	MPa	40
		50 mm/min, break	MPa	30
延伸率	527	50 mm/min	%	30
彎曲強度	178	2 mm/min	MPa	60
彎曲彈性模數		2 mm/min	GPa	2
IZOD 衝擊強度	180/1A	23 °C Notched	KJ/m ²	35
		-30 °C Notched	KJ/m ²	-
Charpy 衝擊強度	179	23 °C Notched	KJ/m ²	35
		-30 °C Notched	KJ/m ²	-
維氏軟化溫度	306	1 Kg,50 °C/hr	°C	106
		5 Kg,50 °C/hr	°C	101
熱變形溫度	75/A	1.8 MPa Unannealed	°C	-
		1.8 MPa Annealed	°C	7
線膨脹係數	11359	-	-	8.6 x 10 ⁻⁵
燃燒等級	-	UL-94	-	1.5mm HB
成型收縮率	294-4	-	%	0.4~0.7
標記	1043	-	-	>ABS<