

Flame Retardant ABS POLYLAC® PA-764G (provisional)

產品敘述: F.R. Weather resistant

物性	ISO 測試方法	測試條件	單位	PA-764G
熔融指數	1133	220°C×10KG	ml/10 min	34
比重	1183	23 °C	g/cm ³	1.22
拉伸強度	527	50 mm/min, yield	MPa	34
		50 mm/min, break	MPa	27
延伸率	527	50 mm/min	%	10
彎曲強度	178	2 mm/min	MPa	54
彎曲彈性模數		2 mm/min	GPa	1.8
IZOD 衝擊強度	180/1A	23 °C Notched	KJ/m ²	13
		-30 °C Notched	KJ/m ²	7
Charpy 衝擊強度	179	23 °C Notched	KJ/m ²	12
		-30 °C Notched	KJ/m ²	7
維氏軟化溫度	306	1 Kg,50 °C/hr	°C	101
		5 Kg,50 °C/hr	°C	90
熱變形溫度	75/A	1.8 MPa Unannealed	°C	82
		1.8 MPa Annealed	°C	92
線膨脹係數	11359	-	-	8.3 x 10 ⁻⁵
燃燒等級	-	UL-94	-	0.75mm V-2 1.0mm V-0 2.5mm 5VA
成型收縮率	294-4	-	%	0.3~0.6
標記	1043	-	-	>ABS-FR(17)<