

**High Heat ABS POLYLAC® PA-777C**

產品敘述: High heat, High impact

物性	ISO 測試方法	測試條件	單位	PA-777C
熔融指數	1133	220°C×10KG	ml/10 min	7
比重	1183	23 °C	g/cm <sup>3</sup>	1.06
拉伸強度	527	50 mm/min, yield	MPa	44
		50 mm/min, break	MPa	35
延伸率	527	50 mm/min	%	44
彎曲強度	178	2 mm/min	MPa	69
彎曲彈性模數		2 mm/min	GPa	2.2
IZOD 衝擊強度	180/1A	23 °C Notched	KJ/m <sup>2</sup>	18
		-30 °C Notched	KJ/m <sup>2</sup>	9
Charpy 衝擊強度	179	23 °C Notched	KJ/m <sup>2</sup>	17
		-30 °C Notched	KJ/m <sup>2</sup>	9
維氏軟化溫度	306	1 Kg,50 °C/hr	°C	119
		5 Kg,50 °C/hr	°C	112
熱變形溫度	75/A	1.8 MPa Unannealed	°C	92
		1.8 MPa Annealed	°C	112
線膨脹係數	11359	-	-	8.2 x 10 <sup>-5</sup>
燃燒等級	-	UL-94	-	1.5mm HB
成型收縮率	294-4	-	%	0.3~0.6
標記	1043	-	-	>ABS<