

General PC Alloy WONDERLOY® PC-385

產品敘述: Ultra high impact

物性	ISO 測試方法	測試條件	單位	PC-385
熔融指數	1133	260°C×5KG	ml/10 min	21
Spiral flow	CHIMEI	260°C,2mm,V:50%,P:50%	cm	30
比重	1183	23 °C	g/cm ³	1.15
拉伸強度	527	50 mm/min, yield	MPa	55
		50 mm/min, break	MPa	57
延伸率	527	50 mm/min	%	130
彎曲強度	178	2 mm/min	MPa	85
彎曲彈性模數		2 mm/min	GPa	2.3
IZOD 衝擊強度	180/4A	23 °C Notched	KJ/m ²	55
		-30 °C Notched	KJ/m ²	45
Charpy 衝擊強度	179	23 °C Notched	KJ/m ²	55
		-30 °C Notched	KJ/m ²	45
維氏軟化溫度	306	1 Kg,50 °C/hr	°C	143
		5 Kg,50 °C/hr	°C	135
熱變形溫度	75/A	1.8 MPa Unannealed	°C	108
		1.8 MPa Annealed	°C	-
介電系數	IEC 60250	1MHz	--	3
體積電阻率	IEC 60093	--	Ohm X m	1E+16
表面電阻率	IEC 60093	--	Ohm	1E+16
線膨脹係數	11359	--	--	7.5*10 ⁻⁵
燃燒等級	--	UL-94	--	1.5mm HB
成型收縮率	294-4	--	%	0.4~0.6
標記	1043	--	--	>ABS+PC<