

性能

Stanyl®

Stanyl® TW272B6

(PA46+PTFE)-CF30

30%碳纤增强, 热稳定, 摩擦磨耗改良

Stanyl®TW272B6是一种摩擦改性的高温聚酰胺，具有出色的抗蠕变性，强度，刚度和抗疲劳性，尤其是在高温下，还具有循环时间优势和出色的流动性。TW272B6在齿轮应用中拥有出色的记录。

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能			
	干 / 已调节		
成型收缩率(平行)	0.3 / *	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	0.6 / *	%	ISO 294-4
机械性能			
	干 / 已调节		
拉伸模量	23500 / 14500	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (120°C)	12500 / -	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (160°C)	11000	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (180°C)	10500	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (200°C)	10000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	250 / 160	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力 (120°C)	130 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力(160°C)	110	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸应力 (180°C)	100	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸应力 (200°C)	90	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	1.6 / 3.5	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(120°C)	3.1 / -	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(160°C)	3.1	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(180°C)	3.1	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(200°C)	3.1	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	21000 / 12500	MPa	ISO 178
弯曲模量 (120°C)	10500	MPa	ISO 178
弯曲模量 (160°C)	10000	MPa	ISO 178
弯曲强度	340 / 240	MPa	ISO 178
弯曲强度 (120°C)	200	MPa	ISO 178

性能

Stanyl[®] TW272B6

性能	典型资料	单位	测试方法
弯曲强度 (160°C)	170	MPa	ISO 178
无缺口简支梁冲击强度(+23°C)	50 / 80	kJ/m ²	ISO 179/1eU
无缺口简支梁冲击强度(-30°C)	50 / 55	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	8 / 13	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	7 / 7	kJ/m ²	ISO 179/1eA

热性能

干 / 已调节

熔融温度(10°C/min)	295 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	290 / *	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	0.25 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	0.35 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / *	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	3 / *	mm	IEC 60695-11-10
UL认证	Yes / *	-	-

其它性能

干 / 已调节

吸湿率	2.2 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1360 / -	kg/m ³	ISO 1183

性能

Stanyl[®] TW272B6

Tens. fatigue 8Hz, T, R=0.1, dry

