

性能

Akulon®

## Akulon® F-X9182

PA6

低/中粘度, 薄膜挤出, 食品接触级

性能	典型资料	单位	测试方法
<b>材料特性</b>			
粘数	干 / 已调节		
	160 / *	cm <sup>3</sup> /g	ISO 307, 1157, 1628
相对溶液粘度	2.6	-	DSM method
密度	1130 / -	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183
<b>热性能</b>			
线热膨胀系数(平行)	干 / 已调节		
	0.9 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
<b>试样制备条件(薄膜)</b>			
挤出形式	价值		
	平膜	-	-
试样厚度	0.05	mm	-

## 粘度 - 剪切速度

