

性能

Akulon®

Akulon® F128

PA6

薄膜挤出, 中粘度, 食品接触级

性能	典型资料	单位	测试方法
材料特性			
	价值		
粘数	181	cm ³ /g	ISO 307, 1157, 1628
相对溶液粘度	2.85	-	DSM method
熔体粘度 (260 °C)	560	Pa s	DSM method, 260 °C
密度	1130	kg/m ³	ISO 1183
热性能			
	价值		
线热膨胀系数(平行)	0.9	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
比热	1550	J/(kg K)	-
平均比热 20-150 °C	2250	J/(kg K)	
机械性能(薄膜)			
	价值		
弹性模量	460	MPa	DSM-Method, 50 mm/min
屈服应力, 平行	32	MPa	ISO 527-3
最大应力, 平行	80	MPa	ISO 527-3
最大应变, 平行	350	%	ISO 527-3
裤型撕裂强度, 平行	32	-	ISO 6383-1
耐穿刺性	1150	J/m	DSM-Method
静态摩擦系数	1.5	-	ISO 8295
动态摩擦系数	1.2	-	ISO 8295
其它性能(薄膜)			
	价值		
透明度	83	%	DSM method
23°C/0%RH下氧气透过率	26	cm ³ /(m ² *d*bar)	DIS 15105-1/-2
23°C/85%RH下氧气透过率	38	cm ³ /(m ² *d*bar)	DIS 15105-1/-2
湿气透过率 (23°C / 85% RH)	35	g/(m ² *d)	DIS 15106-1/-3

性能

Akulon[®] F128

性能	典型资料	单位	测试方法
试样制备条件(薄膜)		价值	
挤出形式	平膜	-	-
试样厚度	0.05	mm	-
挤出机温度	270	°C	
料桶温度	270	°C	
冷却辊温度	110	°C	

粘度 - 剪切速度

