

性能

Akulon®

Akulon® K224-LPG6U

PA6-I-GF33

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能			
干 / 已调节			
成型收缩率(平行)	0.25 / *	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	0.9 / *	%	ISO 294-4
机械性能			
干 / 已调节			
拉伸模量	9000 / 4500	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	125 / 70	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	3.5 / 8	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	7500 / -	MPa	ISO 178
弯曲强度	200 / -	MPa	ISO 178
无缺口简支梁冲击强度(+23°C)	105 / 100	kJ/m ²	ISO 179/1eU
无缺口简支梁冲击强度(-30°C)	115 / 95	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	35 / 40	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	20 / 17	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
干 / 已调节			
熔融温度(10°C/min)	220 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	200 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	215 / *	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	0.2 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	0.65 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
其它性能			
干 / 已调节			
吸水率	5.7 / *	%	Sim. to ISO 62
吸湿率	1.7 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1340 / *	kg/m ³	ISO 1183